

Stainless steel hot and cold rolled strips

Warm- und kaltgewalzte Edelstahlbänder

Product range - Hot rolled strips 1D Produktpalette - Warmgewalzte Bänder 1D	
thickness mm	width mm
3	from 40 up to 1500
4	from 40 up to 1500
5	from 40 up to 1500
6	from 40 up to 1500

Product range - Cold rolled strips 2B Produktpalette - Kaltgewalzte Bänder 2B	
thickness mm	width mm
0,8	from 35 up to 1500
1	from 35 up to 1500
1,2	from 35 up to 1500
1,5	from 35 up to 1500
2	from 35 up to 1500
2,5	from 35 up to 1500
3	from 35 up to 1500

MANUFACTURING STANDARD Herstellungsnorm	FINISH Feinbearbeitung	PRODUCT DESIGNATION Produktbezeichnung	GRADE Qualität			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	1D Annealed and pickled <i>Geglüht und gebeizt</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Rostfreie Stähle für allgemeine Anwendungen</i>	Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt</i>		Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441	
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Geglüht und gebeizt</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Rostfreie Flachstähle für strukturelle Anwendungen</i>	Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt</i>		Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441	
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Geglüht und gebeizt</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Rostfreie Flachstähle für Druckbehälter</i>	Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>		
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt</i>		Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>		
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			

Supply conditions - Anlieferungszustand

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Maßtoleranzen gemäß EN ISO 9445-2 (bzw. gem. anderen gleichwertigen internationalen Normen)
- Special tolerances upon request *Spezielle Toleranzen auf Anfrage*

4 slitting line

20,000 t/y
manufacturing capacity

