

HOT AND COLD ROLLED STRIPS

WARM- UND KALTGEWALZTE EDELSTAHLBÄNDER

PRODUCT RANGE - HOT ROLLED STRIPS 1D

Produktpalette - Warmgewalzte Bänder 1D

thickness mm	width mm
3	from 40 up to 1500
4	from 40 up to 1500
5	from 40 up to 1500
6	from 40 up to 1500

PRODUCT RANGE - COLD ROLLED STRIPS 2B

Produktpalette - Kaltgewalzte Bänder 2B

thickness mm	width mm
0,8	from 35 up to 1500
1	from 35 up to 1500
1,2	from 35 up to 1500
1,5	from 35 up to 1500
2	from 35 up to 1500
2,5	from 35 up to 1500
3	from 35 up to 1500
4	from 35 up to 1500

MANUFACTURING STANDARD Herstellungsnorm	FINISH Feinbearbeitung	PRODUCT DESIGNATION Produktbezeichnung	GRADE Qualität			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	1D Annealed and pickled <i>Geglüht und gebeizt</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Rostfreie Stähle für allgemeine Anwendungen</i>	Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt</i>		Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409LI 439L 441
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Geglüht und gebeizt</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Rostfreie Flachstähle für strukturelle Anwendungen</i>	Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt</i>		Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>	Ferritic	<i>Ferritische Stähle</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409LI 439L 441
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Geglüht und gebeizt</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Rostfreie Flachstähle für Druckbehälter</i>	Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>		
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt</i>		Austenitic	<i>Austenitische Stähle</i>		
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		

Supply conditions - Anlieferungszustand

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Maßtoleranzen gemäß EN ISO 9445-2 (bzw. gem. anderen gleichwertigen internationalen Normen)

- Special tolerances upon request *Spezielle Toleranzen auf Anfrage*



4 slitting line

50,000 t/y
total manufacturing
capacity hot rolled
and cold rolled strips